

ちよいのび55

特殊アクリルエマルションフィラー

ちよいのび55は、特殊アクリルエマルションをベースにした可とう形改修塗材Eです。各種旧塗膜への優れた付着性に弾性も有する事から、旧塗膜及び下地に発生した微細なクラックの追従性に大きな効果が得られます。また、耐水性、耐アルカリ性に優れ、高耐久性の上塗材と組み合わせることで、壁面のリニューアルに最適な仕様となります。

特長

1. 作業性が良好です。
2. 各種既存塗膜に対する付着性が良好です（シーラーが不要で施工できます）。
3. 適度な弾性を有する事から、旧塗膜に発生したヘアークラックにも追従します。
4. 吸水性が少なく、上塗材を塗布した時の光沢が良好です。
5. 水性塗料のため臭気が少なく、引火性、毒性の危険もなく取扱いが容易です。
6. ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。

用途

戸建て、集合住宅などの外壁面の改修。

適応旧塗膜	主な推奨上塗塗料	種類
アクリル塗料、 アクリルウレタン塗料 アクリルシリコン塗料など 各種旧塗膜 ^{*1}	ネオセラトップW-820	水性2液ポリシロキサン系塗料
	マイルドセラ#200弾性	弱溶剤2液ポリシロキサン系塗料
	ネオセラトップ1530	弱溶剤1液ポリシロキサン系塗料
	#5100AB	弱溶剤2液アクリルシリコン塗料
	シリコンSF	弱溶剤1液アクリルシリコン塗料
	#5000AB	弱溶剤2液アクリルウレタン塗料

各部材に対して適切な下地処理が必要です。

^{*1} 適応しない塗膜

ふっ素塗料、無機系塗料、低汚染アクリルシリコン塗料、高透湿塗材など

推奨上塗塗料は代表的な製品を記載しております。

概要

荷姿	16kg入り石油缶
消防法分類	非危険物

標準塗装仕様

工程	塗料名	塗装方法	塗布量 (kg/㎡)	希釈剤	希釈率 (%)	塗装間隔 (20℃)
下地処理	各下地に対して適切な下地処理をおこなう					
下塗	ちよいのび55	中毛ローラー	0.3～0.5	水	3～5	4時間以上
		多孔質ローラー	0.8～1.2		1～3	16時間以上
		リシンガン	0.8～1.0		2～5	16時間以上
上塗	各種上塗材					

その他

詳細につきましては、別途技術資料をご確認ください。

取り扱いの際は、安全データシート(SDS)をご確認のうえ、使用方法、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がございます。