

ネオグロスS-320

水性1液アクリルシリコン塗料

ネオグロスS-320は、作業性に優れた1液水系アクリルシリコン樹脂塗料です。高耐候性を有するアクリルシリコン樹脂を使用し、更に紫外線安定基をハイブリッドさせることにより高耐候性を実現しました。

特長

- 1液型のため取り扱いが容易です。
- 水性のため、悪臭および引火性、毒性の危険がありません。

用途

窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、スレートなどの戸建て、集合住宅外壁面。

適用下地	推奨下塗塗料	種類
各種旧塗膜	ちよいのび55	水性1液微弾性フィラー
	カチオンプライマー	水性1液シーラー
	ネオセラJCプライマー	弱溶剤2液省工程プライマー
	ACカラープライマー	水性2液省工程プライマー
	OCM-52NB	弱溶剤1液ウレタンプライマー

- * 各部材に対して適切な下地処理が必要です。
- * 下地や旧塗膜の種類に応じて適切な下塗との組み合わせでご使用ください。

概要

艶	艶有
消防法分類	非危険物
期待耐用年数	5～8年

- * 期待耐用年数は試験データから算出した外壁用途での目安です。立地条件や環境などにより異なります。

標準塗装仕様

工程	塗料名	塗布量 (kg/m ²)	希釈	塗装間隔 (20℃)	塗装用具
下地処理	各下地に対して適切な下地処理をおこなう				
下塗	各種下塗材				
上塗①	ネオグロスS-320	0.12～0.18	水 0～10%	2時間～3日	刷毛 ローラー スプレー
上塗②	ネオグロスS-320	0.12～0.18		-	

省工程仕様につきましては、「ACカラープライマー」の技術資料をご参照ください。

その他

詳細につきましては、別途技術資料をご確認ください。
 取り扱いの際は、安全データシート(SDS)をご確認のうえ、使用方法、注意事項を厳守してください。
 本内容は予告なく変更する場合がございます。