

ネオセラSPルーフプライマー

弱溶剤2液アクリルシリコンプライマー

SPルーフプライマーは、コロニアル屋根やセメント瓦等の窯業系屋根改修用プライマーとして開発された2液硬化型のアクリルシリコンプライマーです。基材への含浸性に優れた低分子ウレタン樹脂と、基材表面に塗膜して残り、基材追従性の高いアクリルウレタン樹脂を特殊シリコンで変性することで、一般的なエポキシ系プライマー同等以上の含浸性、付着性を持ち、さらに耐候性をプラスすることで、長期にわたり基材を保護します。

また、石油系溶剤を使用しているため臭気が弱く作業性が良好です。溶剤の溶解力が弱く下地を侵すことが少ないことから、幅広い種類の下地塗膜に塗装することが出来ます。

特長

- 含浸性と付着性に優れ、一般的なエポキシ系プライマー同等以上です。
- 耐候性に優れたアクリルシリコンプライマーで隠ぺい性に優れ、調色対応が可能のため、各種上塗塗料と組合せて2工程の省工程仕様にて仕上げる事が可能になります。

用途

窯業系屋根材などの新設および改修。

適応基材/旧塗膜	主な推奨上塗塗料	種類
スレートなどの窯業系屋根材 アクリル塗料、アクリルウレタン塗料、 アクリルシリコン塗料など 各種旧塗膜 ^{*1}	ネオセラトップW-820	水性2液ポリシロキサン系塗料
	マイルドセラ#200弾性	弱溶剤2液ポリシロキサン系塗料
	ネオセラトップ1530	弱溶剤1液ポリシロキサン系塗料
	#5100AB	弱溶剤2液アクリルシリコン塗料
	シリコンSF	弱溶剤1液アクリルシリコン塗料
	#5000AB	弱溶剤2液アクリルウレタン塗料

各部材に対して適切な下地処理が必要です。

^{*1} 適応しない塗膜

ふっ素塗料、無機塗料、低汚染アクリルシリコン塗料、高透湿塗材など

推奨上塗塗料は代表的な製品を記載しております。

概要

配合比	主剤	10.5		10℃	6時間以内
	硬化剤	4.5			
消防法分類	主剤	第四類 第二石油類	可使時間	20℃	4時間以内
	硬化剤	第四類 第二石油類		30℃	2時間以内

標準塗装仕様

工程	塗料名	塗布量 (kg/m ²)	希釈	塗装間隔 (20℃)	塗装用具
下地処理	各下地に対して適切な下地処理をおこなう				
下塗	ネオセラSPルーフ プライマー	0.15~0.20	ターペンシンナー 0~5%	4時間~7日	刷毛 ローラー スプレー
上塗	各種上塗材				

吸い込みの激しい下地の場合、吸い込みが止まるまで塗回数を増やしてください。

その他

詳細につきましては、別途技術資料をご確認ください。

取り扱いの際は、安全データシート(SDS)をご確認のうえ、使用方法、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がございます。