

ネオセラトップ1930

弱溶剤1液オルガノポリシロキサン系塗料

ネオセラトップ1930は、特殊無機系成分を主体とした1液湿気硬化型のオルガノポリシロキサン系塗料です。

熱や紫外線に安定なシロキサン結合(Si-O)を有し、特殊技術により酸化チタンから発生するラジカルを制御することで優れた耐候性・耐汚染性を有しています。形成される塗膜は高光沢を有し、平滑性に優れた仕上がりが得られます。

また、石油系溶剤を使用しているため臭気が弱く作業性が良好です。溶剤の溶解力が弱く下地を侵すことが少ないことから、幅広い種類の下地塗膜に塗装することが出来ます。

特長

1. 優れた耐候性を有しています。
2. 優れた耐汚染性を有しています。
3. 1液型のため取り扱いが容易です。
4. 特殊遮熱顔料により遮熱対応が可能です。
5. 高光沢を有し、平滑性に優れた仕上がりが得られます。

用途

スレート、鋼板屋根などの戸建て、集合住宅、工場屋根面。

適用下地	推奨下塗塗料	種類
各種旧塗膜	OCM-52NB	弱溶剤1液ウレタンプライマー
スレート	ネオセラSPルーフプライマー	弱溶剤2液高浸透省工程プライマー
金属面	BSプライマー	ターペン可溶1液エポキシ樹脂さび止め

* 各部材に対して適切な下地処理が必要です。

* 下地や旧塗膜の種類に応じて適切な下塗との組み合わせでご利用ください。

概要

艶	艶有
消防法分類	第四類 第二石油類
期待耐用年数	15～20年

* 期待耐用年数は試験データから算出した外壁用途での目安です。立地条件や環境などにより異なります。

標準塗装仕様

工程	塗料名	塗布量 (kg/m ²)	希釈	塗装間隔 (20℃)	塗装用具
下地処理	各下地に対して適切な下地処理をおこなう				
下塗	各種下塗材				
上塗①	ネオセラトップ1930	0.12～0.18	ターペンシンナー 0～10%	5時間～3日	刷毛 ローラー スプレー
上塗②	ネオセラトップ1930	0.12～0.18		-	

省工程仕様につきましては、「ネオセラSPルーフプライマー」の技術資料をご参照ください。

その他

詳細につきましては、別途技術資料をご確認ください。

取り扱いの際は、安全データシート(SDS)をご確認のうえ、使用方法、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がございます。