

ネオセラトップW-820マルチカラー

水性2液オルガノポリシロキサン系多彩模様塗料

ネオセラトップW-820マルチカラーは、特殊無機系成分を主体としたオルガノポリシロキサン系樹脂エマルションとグリシジル基含有シリコンオリゴマーからなる2液常温反応硬化形の水性無機塗料に特殊骨材を使用することで、多彩模様の意匠性を有する塗料です。

特長

1. 無機分(SiO₂)を高濃度で導入することにより非常に優れた耐候性、耐汚染性を有します。
2. 専用の中塗りにラジカル制御された酸化チタンを使用しており、仕様としても耐候性に優れます。
3. 特殊成分により変性することで、従来の無機塗料と比べ耐屈曲性、耐クラック性に優れます。
4. 主成分が無機質であるため、難燃性に優れます。
5. 防藻防カビ性に優れます。

用途

窯業系サイディングボードなどの戸建て、集合住宅外壁面。

適用下地	推奨下塗塗料	種類
各種旧塗膜	ちよいのび55	水性1液微弾性フィラー
	カチオンプライマー	水性1液シーラー
	OCM-52NB	弱溶剤1液ウレタンプライマー

* 各部材に対して適切な下地処理が必要です。

* 下地や旧塗膜の種類に応じて適切な下塗との組み合わせでご利用ください。

概要

配合比	主剤	15	可使時間	10℃	4時間以内
	硬化剤	1		20℃	4時間以内
艶	艶消		期待耐用年数	30℃	2時間以内
消防法分類	主剤	非危険物		15～20年	
	硬化剤	第四類 第三石油類			

* 期待耐用年数は試験データから算出した外壁用途での目安です。立地条件や環境などにより異なります。

標準塗装仕様

工程	塗料名	塗布量 (kg/m ²)	希釈	塗装間隔 (20℃)	塗装用具
下地処理	各下地に対して適切な下地処理をおこなう				
下塗	各種下塗材				
上塗①	ネオセラトップW-820 マルチカラー中塗	0.2～0.4	水 0～10%	4時間～5日	ローラー※ スプレー
上塗②	ネオセラトップW-820 マルチカラー	0.2～0.4		—	

※ローラー(中毛)は大塚刷毛製造㈱のNEW WAKABA 13mmを推奨

その他

詳細につきましては、別途技術資料をご確認ください。

取り扱いの際は、安全データシート(SDS)をご確認のうえ、使用方法、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がございます。