

OCM-52NB

弱溶剤1液アクリルウレタンプライマー

OCM-52NBは1液湿気硬化型のシリコン変性アクリルウレタンプライマーです。基材への含浸性に優れた低分子のウレタン樹脂と、基材表面に塗膜して残り、基材追従性の高いアクリルウレタン樹脂を特殊シリコンで変性することで、一般的なエポキシ系プライマー同等以上の含浸性、付着性を有します。

また、石油系溶剤を使用しているため臭気が弱く作業性が良好です。溶剤の溶解力が弱く下地を侵すことが少ないことから、幅広い種類の下地塗膜に塗装することが出来ます。

特長

1. 一般的に接着しにくいふっ素系塗膜・鉄部に対しても対応可能です。
2. 優れた含浸固化能を有しており、脆弱基材の固結剤としても対応可能です。
3. 一液湿気硬化タイプであるため、取り扱いが容易です。
4. 無黄変タイプです。

用途

戸建て、集合住宅などの外壁、屋根面の改修。

適応旧塗膜	主な推奨上塗塗料	種類
アクリル塗料、アクリルウレタン塗料、アクリルシリコン塗料、ふっ素塗料、無機塗料など各種旧塗膜 ^{*1}	ネオセラトップW-820	水性2液ポリシロキサン系塗料
	マイルドセラ#200弾性	弱溶剤2液ポリシロキサン系塗料
	ネオセラトップ1530	弱溶剤1液ポリシロキサン系塗料
	#5100AB	弱溶剤2液アクリルシリコン塗料
	シリコンSF	弱溶剤1液アクリルシリコン塗料
	#5000AB	弱溶剤2液アクリルウレタン塗料

各部材に対して適切な下地処理が必要です。

推奨上塗塗料は代表的な製品を記載しております。

概要

消防法分類	第四類 第二石油類
-------	-----------

標準塗装仕様

工程	塗料名	塗布量 (kg/m ²)	希釈	塗装間隔 (20℃)	塗装用具
下地処理	各下地に対して適切な下地処理をおこなう				
下塗	OCM-52NB	0.10～0.15	無希釈	2時間～1日	刷毛 ローラー
上塗	各種上塗材				

吸い込みの激しい下地の場合、吸い込みが止まるまで塗回数を増やしてください。

その他

詳細につきましては、別途技術資料をご確認ください。

取り扱いの際は、安全データシート(SDS)をご確認のうえ、使用方法、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がございます。